

NAZIV	RUBIT		
DEFINICIJA (TIP)	Sekundarni pokrov u sustavu kosog krova		
NORMA (ZAHTJEV)	HRN EN 13859-1		
SASTAV PROIZVODA	Krovni karton impregniran kvalitetnom bitumenskom masom. Obostrano neposut.		
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (ZNAČAJKE PROIZVODA)			
Svojstvo	Metoda	Jedinica	Deklarirana vrijednost
Vizualno	HRN EN 1850-1	-	bez oštećenja
Duljina	HRN EN 1848-1	m	≥20
Širina	HRN EN 1848-1	m	≥1
Ravnost	HRN EN 1848-1	-	≤40mm/20m
Masa po jedinici površine	HRN EN 1849-1	kg/m ²	≥0,5
Vodonepropusnost	HRN EN 1928 Metoda A	-	Razred W1
Ispitivanje reakcije na požar	HRN EN 13501-1	-	Razred F
Vlačna svojstva, uzdužno, poprečno	HRN EN 12311-1	N/50mm	250 / 150 ±10%
Istezljivost (kod prekida), uzdužno, poprečno	HRN EN 12311-1	%/50mm	≥1 / ≥1
Otpornost na trganje (tijelo čavla)	HRN EN 12310-1	N	40 / 40 ±10%
Savitljivost na niskoj temperaturi	HRN EN 1109	°C	≤0
PODRUČJE PRIMJENE	Bitumenska traka se primjenjuje kao sekundarni pokrov u sustavu kosog krova. Služi i kao prva traka za zaštitu toplinske izolacije i zaštitu jake izolacije od rada zaštitnog betona. Primjenjuje se u nadzemnim i u podzemnim sustavima izolacije.		
NAČIN UGRADNJE	Ugrađuje se ljepljenjem vrućom bitumenskom masom, samo po preklopima i uz preklope 20cm po grundiranoj površini ili je slobodno položena ili prikucana specijalnim čavlima.		
ISPORUKA, PAKIRANJE	Omoti se isporučuju u standardnim širinama od 1 m i dužinama koje su definirane u tehničkim karakteristikama, paletizirani u termoskupljajućoj foliji.		
USKLADIŠTENJE	Omoti se uskladišćuju i transportiraju u uspravnom položaju. Uskladišteni moraju biti na suhom i natkritom prostoru bez izravnog djelovanja sunca. U zimskim uvjetima prije upotrebe omote treba skladištiti najmanje 24h u uvjetima gdje je materijal zaštićen od mraza.		

Napomene Navedeni podaci su valjane vrijednosti, koje se temelje na statističkim kontrolama kvalitete. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustva, znanja i normi. U naravi, razlike u podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takove, da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu. Sukladno tome, ne može nastati nikakva odgovornost na osnovi izvedenih podataka i bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu. Korisnik sam odgovara za posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Hidroizolacija Katran zadržava pravo promjene karakteristika svojih proizvoda.

Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, kopiju mogu dobiti na zahtjev.

